

# MVN JOINT PLUS

Keo chà ron cao cấp

*Enhanced cementitious tile grouts, polymer modified*

MÔ TẢ	DESCRIPTION
<p><b>MVN JOINT PLUS</b> là vật liệu chà ron (chất mạch) gốc xi măng biến tính polymer, được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7899:2008, công thức pha chế tối ưu tạo thành hỗn hợp vật liệu bám dính tuyệt vời, chống mài mòn, chống thấm cao, kết hợp chống rêu mốc. Ứng dụng rộng rãi cho các công trình dân dụng và các dự án thương mại.</p> <p><b>MVN JOINT PLUS</b> sử dụng cho thi công trong nhà &amp; ngoài trời, thích hợp với khe trám trét rộng đến 6mm</p>	<p><b>MVN JOINT PLUS</b> is high performance, polymer modified, cement-based tile grout compliance with TCVN 7899:2008, this is specifically formulated for grouting all types of ceramic and dimensional stone tiles with special adhesion, waterproofing, abrasion resistance. Suitable with all types of tiles, used for walls and floors in residential and commercial projects.</p> <p><b>MVN JOINT PLUS</b> is used for interior and exterior applications. Suitable for width of joint to 6mm</p>
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	STANDARD COMPLIANCE
<p><b>MVN JOINT PLUS</b> đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật:</p> <p>TCVN 7899:2008</p>	<p><b>MVN JOINT PLUS</b> are meets the requirement of:</p> <p>TCVN 7899:2008</p>
LỢI ĐIỂM	FEATURES AND BENEFITS
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Không độc hại, thân thiện với môi trường</li> <li>■ Có thể sử dụng trám trét khe hở rộng đến 6mm</li> <li>■ Bám dính tuyệt vời các loại gạch, chống thấm tối ưu, chống mài mòn</li> <li>■ Chống rêu mốc</li> <li>■ Không co, không nứt khi khô</li> <li>■ Bền bỉ với thời gian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nontoxic and environment friendly</li> <li>■ Maximum of width 6mm</li> <li>■ Special adhesion, waterproofing, abrasion resistance</li> <li>■ Against growth of moss</li> <li>■ Shrink resistance</li> <li>■ Durable</li> </ul>
ỨNG DỤNG	WHERE TO USE
<p>Trám mạch các loại gạch gốm, gạch sứ, gạch mosaic và các loại gạch đá dán trên bề mặt sàn và tường. Thích hợp cho việc trám mạch đá trang trí.</p>	<p><i>For use with ceramics tile, porcelain tiles, and ceramics and porcelain mosaic for walls and floors. Suitable with gauged stones</i></p>

# MVN JOINT PLUS

Keo chà ron cao cấp

*Enhanced cementitious tile grouts, polymer modified*

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT	SUBSTRATE PREPERATION
<p>Bề mặt cần trám trét phải nhẵn, không bám dính bụi, dầu, mỡ, sơn, chất trám trét và hóa chất khác. Loại bỏ tạp chất, cạo hết những phần vật liệu dư bám trên bề mặt gạch và ron cần chít trước khi thi công.</p>	<p><i>All surfaces must be structurally sound and free of contaminants including oil, dirt, grease, paint, sealers or other chemicals. Remove any residue from tile surface prior to installation.</i></p>
THI CÔNG VÀ BẢO DƯỠNG	MIXING AND APPLICATION
<p>Trộn đều <b>MVN JOINT PLUS</b> với nước theo tỉ lệ Nước/Bột là 1:3, để dừng khoảng 15 phút sau đó trộn kỹ lại cho đến khi đạt được hỗn hợp dẻo, đồng nhất trước khi sử dụng. Có thể sử dụng máy khoan công nghiệp có gắn cánh khuấy để trộn hỗn hợp keo chít mạch.</p> <p>Thực hiện trám ron sau khi lát gạch ít nhất 24 tiếng. Sử dụng bay cao su thích hợp, trát <b>MVN JOINT PLUS</b> vào khe ron với góc nghiêng của cánh bay xấp xỉ 45 độ. Cạo bỏ các vết keo dư thừa trên mặt gạch trước khi hỗn hợp keo khô cứng. Cần chuẩn bị một lượng <b>MVN JOINT PLUS</b> vừa đủ để sử dụng trong khoảng thời gian 1 tiếng, việc kéo dài thời gian trát trên 1 tiếng sẽ ảnh hưởng công tác vệ sinh và hoàn thiện bề mặt sau khi lớp keo đã đông cứng.</p> <p>Sử dụng giẻ lau sạch bề mặt gạch và ron, đảm bảo sao cho bề mặt ron ngang với mặt gạch. Sau 24 giờ trát keo, tiến hành bảo dưỡng lớp ron bằng giẻ sạch thấm ướt,</p>	<p><i>Mixing <b>MVN JOINT PLUS</b> with clean water as ratio water/powder is 1:3. Allow grout to slake for approximately 15 minutes then remix to a smooth consistency. Can used the heavy duty slow speed driller with paddle for mixing the grout, slowly add the adhesive powder to water and stir the composition to a homogeneous mixture.</i></p> <p><i>Carrying out tile grouting at least 24 hours after installation of tiles completed. Spread grout with grout float, and fully pack joints with grout by rubber trowel. Remove excess grout with grout float after grout to become firm. Use as little water as possible to clean the surface of tile. Prepare enough quantity of <b>MVN JOINT PLUS</b> fresh grout for use, not allow to use the grout had become firm (after 1 hour).</i></p> <p><i>After 24 hours from the tile grouting, curing the tile grout by wet cloth.</i></p>
AN TOÀN	HEALTH AND SAFETY
<p>Vật liệu có tính kiềm cao, tránh tiếp xúc trực tiếp với da, không để vật liệu rơi vào mắt. Mang găng tay, ủng, kính bảo hộ và khẩu trang khi thi công. Hạn chế bụi bốc lên và phát tán khi trộn vữa.</p> <p>Tham khảo thêm thông tin trên phiếu an toàn sản phẩm (MSDS) và đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.</p>	<p><i>During use, avoid inhalation of dust and contact with the skin and eyes. Wear suitable clothing, gloves, eye protection and respiratory protective equipment.</i></p> <p><i>For further information consult the Material Safety Data Sheet (MSDS) and read the product label carefully before use.</i></p>



# MVN JOINT PLUS

Keo chà ron cao cấp

*Enhanced cementitious tile grouts, polymer modified*

<b>THÔNG TIN SẢN PHẨM</b>	
<b>Thành phần</b>	Xi-măng, cát, và các loại phụ gia hóa học
<b>Độ rộng khe</b>	Tối đa 6mm
<b>Màu sắc</b>	Trắng, xám và các màu chuẩn
<b>Đóng gói</b>	1kg & 2kg / Bao nhựa PE
<b>Bảo quản</b>	Nơi khô ráo, thoáng, hạn chế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nắng, mưa
<b>Thời hạn sử dụng</b>	Tối đa 06 tháng trong tình trạng bảo quản đúng cách, bao chưa mở

  

<b>PRODUCT INFORMATION</b>	
<b>Ingredients</b>	<i>Cement, mineral sand, and chemical additives.</i>
<b>Width</b>	<i>Maximum 6mm</i>
<b>Color</b>	<i>White, gray and basic colors</i>
<b>Packaging</b>	<i>1kg, 2kg/PE Plastic bag</i>
<b>Storage</b>	<i>Keep in cool, clean and dry condition</i>
<b>Shelf-life</b>	<i>06 months when properly stored and unopened</i>