

MVN JOINT POWER

Keo chà ron đa dụng

Special cementitious tile grouts, polymer modified

MÔ TẢ	DESCRIPTION
<p>MVN JOINT POWER là vật liệu chà ron (chít mạch) gốc xi măng biến tính polymer, được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7899:2008, công thức pha chế tối ưu tạo thành hỗn hợp vật liệu bám dính rất tốt, chống mài mòn, chống thấm cao.</p> <p>MVN JOINT POWER sử dụng cho thi công trong nhà & ngoài trời.</p>	<p>MVN JOINT POWER is cementitious tile grout, polymer modified, compliance with TCVN 7899:2008, this is mortar compound with very good adhesion, waterproofing, abrasion resistance. Suitable with all types of tiles, used for walls and floors in residential and commercials projects.</p> <p>MVN JOINT POWER is used for interior and exterior applications.</p>
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	STANDARD COMPLIANCE
<p>MVN JOINT POWER đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TCVN 7899:2008 	<p>MVN JOINT POWER are meets the requirement of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TCVN 7899:2008
ƯU ĐIỂM	FEATURES AND BENEFITS
<ul style="list-style-type: none"> ■ Không độc hại, thân thiện với môi trường ■ Có thể sử dụng trám trét khe hở rộng đến 6mm ■ Bám dính tuyệt vời các loại gạch, chống thấm tối ưu, chống mài mòn ■ Không co, không nứt khi khô ■ Bền bỉ với thời gian 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nontoxic and environment friendly ■ Maximum of width 6mm ■ Special adhesion, waterproofing, abrasion resistance ■ Shrink resistance ■ Durable
ỨNG DỤNG	WHERE TO USE
<p>Trát mạch các loại gạch gốm, gạch sứ, gạch mosaic và các loại gạch đá dán trên bề mặt sàn và tường. Thích hợp cho việc trát mạch đá trang trí.</p>	<p>For use with ceramics tile, porcelain tiles, and ceramics and porcelain mosaic for walls and floors. Suitable with gauged stones.</p>

MVN JOINT POWER

Keo chà ron đa dụng

Special cementitious tile grouts, polymer modified

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt cần trám trét phải nhẵn, không bám dính bụi, dầu, mỡ, sơn, chất trám trét và hóa chất khác. Loại bỏ tạp chất, cạo hết những phần vật liệu dư bám trên bề mặt gạch và ron cần chít trước khi thi công.

THI CÔNG VÀ BẢO DƯỠNG

Trộn đều **MVN JOINT POWER** với nước theo tỉ lệ Nước/Bột là 1:3, để dừng khoảng 15 phút sau đó trộn kỹ lại cho đến khi đạt được hỗn hợp dẻo, đồng nhất trước khi sử dụng. Có thể sử dụng máy khoan công nghiệp có gắn cánh khuấy để trộn hỗn hợp keo chít mạch.

Thực hiện trám ron sau khi lát gạch ít nhất 24 tiếng. Sử dụng bay cao su thích hợp, trát **MVN JOINT POWER** vào khe ron với góc nghiêng của cánh bay xấp xỉ 45 độ. Cạo bỏ các vết keo dư thừa trên mặt gạch trước khi hỗn hợp keo khô cứng. Cần chuẩn bị một lượng **MVN JOINT POWER** vừa đủ để sử dụng trong khoảng thời gian 1 tiếng, việc kéo dài thời gian trát trên 1 tiếng sẽ ảnh hưởng công tác vệ sinh và hoàn thiện bề mặt sau khi lớp keo đã đông cứng.

Sử dụng giẻ lau sạch bề mặt gạch và ron, đảm bảo sao cho bề mặt ron ngang với mặt gạch. Sau 24 giờ trát keo, tiến hành bảo dưỡng lớp ron bằng giẻ sạch thấm ướt.

AN TOÀN

Vật liệu có tính kiềm cao, tránh tiếp xúc trực tiếp với da, không để vật liệu rơi vào mắt. Mang găng tay, ủng, kính bảo hộ và khẩu trang khi thi công. Hạn chế bụi bốc lên và phát tán khi trộn vữa.

Tham khảo thêm thông tin trên phiếu an toàn sản phẩm (MSDS) và đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

SUBSTRATE PREPARATION

All surfaces must be structurally sound and free of contaminants including oil, dirt, grease, paint, sealers or other chemicals. Remove any residue from tile surface prior to installation.

MIXING AND APPLICATION

*Mixing **MVN JOINT POWER** with clean water as ratio water/powder is 1:3. Allow grout to slake for approximately 15 minutes then remix to a smooth consistency. Can used the heavy duty slow speed driller with paddle for mixing the grout, slowly add the adhesive powder to water and stir the composition to a homogeneous mixture.*

*Carrying out tile grouting at least 24 hours after installation of tiles completed. Spread grout with grout float, and fully pack joints with grout by rubber trowel. Remove excess grout with grout float after grout to become firm. Use as little water as possible to clean the surface of tile. Prepare enough quantity of **MVN JOINT POWER** fresh grout for use, not allow to use the grout had become firm (after 1 hour).*

After 24 hours from the tile grouting, curing the tile grout by wet cloth.

HEALTH AND SAFETY

During use, avoid inhalation of dust and contact with the skin and eyes. Wear suitable clothing, gloves, eye protection and respiratory protective equipment.

For further information consult the Material Safety Data Sheet (MSDS) and read the product label carefully before use.

MVN JOINT POWER

Keo chà ron đa dụng

Special cementitious tile grouts, polymer modified

THÔNG TIN SẢN PHẨM	
Thành phần	Xi-măng, cát, và các loại phụ gia hóa học
Độ rộng khe	Tối đa 3mm
Màu sắc	Trắng, xám và các màu chuẩn
Đóng gói	1kg & 2kg / Bao nhựa PE
Bảo quản	Nơi khô ráo, thoáng, hạn chế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nắng, mưa
Thời hạn sử dụng	Tối đa 06 tháng trong tình trạng bảo quản đúng cách , bao chưa mở
PRODUCT INFORMATION	
Ingredients	Cement, mineral sand, and chemical additives.
Width	Maximum 3mm
Color	White, gray and basic colors
Packaging	1kg, 2kg/PE Plastic bag
Storage	Keep in cool, clean and dry condition
Shelf-life	06 months when properly stored and unopened